

**METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS** es un recubrimiento impermeabilizante elastomérico de excelente desempeño elaborado a base de polímeros acrílicos que forman una membrana impermeable de aplicación en frío para cubiertas, techos y terrazas sin tráfico. Posee alta resistencia UV, gran capacidad de adherencia sobre los materiales más comunes de construcción, incluido manto asfáltico. Cuenta con capacidad de aislar grietas delgadas y buena resistencia a la rotura. Producto amigable con el medio ambiente y libre de solvente. Puede ser usado para tratamiento de microfisuras en muros y techos.

## USOS

METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS puede ser usado en el recubrimiento y protección de losas de concreto, muros de mampostería, techos, fachadas, prefabricados, canales y canoas, madera, tejas, laminas metálicas o de fibrocemento, espuma de poliuretano, acero galvanizado, mantos asfálticos, PVC, entre otros. Es ideal para aplicaciones sobre mantos prefabricados asfálticos (Sin polietileno). Se recomienda usar sellador y realizar pruebas de adherencia previas. Para obtener más información sobre los usos que se pueden realizar póngase en contacto con el Servicio Técnico de METIC®.

Densidad	1,25 g/cm <sup>3</sup> ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	100 KU ± 5 KU
pH	8,0 – 9,0
Secado al tacto	< 1 hora
Método de aplicación	Brocha, rodillo o sistema airless



## COLORES

GRIS, BLANCO, LADRILLO, ROJO COLONIAL, VERDE.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente elongación.
- Buena resistencia a la tensión y al desgaste.
- Impermeable.
- No es tóxico, salvo ingestión.
- Resistente a los rayos UV.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- Amigable con el medio ambiente.
- Protección antifisuras previamente tratadas de manera correcta.

## RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de grasas, aceites, polvo, mugre y agentes curadores del concreto. Así como libre de falsas adherencias y recubrimientos anteriores o recubrimientos débiles. Se recomienda hacer un lavado con hidrolavadora o agua a presión apoyado con cepillo de alambre para retirar todo material desprendido o con pérdida de adherencia,

incluyendo pinturas viejas y materia orgánica presente en la superficie, como hongos y moho con los limpiadores especializados de **METIC®**.

Toda fisura, microfisura o junta de conexión debe estar completamente seca y deberá ser tratada 24 horas antes de la aplicación del METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS. Las fisuras deberán ser reparadas con un sellador híbrido o de poliuretano tipo METIC INDUSTRY 600 POLIURETANO o METIC INDUSTRY 600 MS CONECTION y posteriormente debe instalar tela poliéster sobre ellas como mínimo 5 cm en cada lado. Las juntas de conexión pueden ser selladas con METIC INDUSTRY 600 POLIURETANO, 24 horas después de aplicado el METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS.

No aplicar en superficies con humedades retenidas, con humedades negativas, con empozamiento de agua de cualquier tipo o con baja cantidad de drenajes. Las zonas donde permanece el agua empozada o estancada se deben reparar mediante desagües u otras medidas correctivas que permitan la completa evacuación del agua y de forma eficiente. No aplicar en superficies de goma plástica. No se recomienda aplicar en superficies con más de 2% de pendiente.

#### **IMPORTANTE:**

La superficie debe de estar ventilada y completamente seca para la aplicación de METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS. Asegurarse que todas las juntas, fisuras y microfisuras se sellen con un material adecuado y, dejar secar durante 24 horas. Cualquier hongo no removido se puede desarrollar a través del nuevo acabado.

Asegúrese de aplicar el producto sobre una superficie sana y de baja retracción con resistencia mínima de 1,5 MPa. Evite la aplicación del cualquier sistema adherido en sustratos de baja resistencia.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Escarificar la superficie a tratar.
2. Reparar huecos o cualquier área débil que afecte la superficie del hormigón con un mortero de reparación de baja retracción y dejar curar 7 días.
3. Identificar fisuras y microfisuras existentes. Se recomienda hacer el diagnóstico e identificación de microfisuras imperceptibles en horas de la mañana a una temperatura inferior a los 12°C. De ser necesario pre-humedecer para así poder identificarlas. Estas fisuras o microfisuras deben ser abiertas para posteriormente ser tratadas.
4. Sellar juntas, fisuras y microfisuras. Las fisuras deberán ser selladas con un sellador híbrido o de poliuretano tipo METIC INDUSTRY 600 POLIURETANO y posteriormente debe instalar tela poliéster sobre ellas como mínimo 5 cm en cada lado.
5. Realizar imprimación con **METICRYL PRIMER** (100 g/m<sup>2</sup>)
6. Por último, aplicar el **METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS** en dos manos cruzadas.

#### TECHOS DE METAL

Asegurarse que el techo presente una estructura sólida:

1. Remover el óxido y lavarlo para retirar el polvo y grasa con METIC DESENGRASANTE INTENSIVO.
2. Reemplazar los anclajes que hagan falta y taparlos con METIC INDUSTRY 600 POLIURETANO, dejar secar por 24 horas.
3. Por último, aplicar el **METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS** en dos manos.

## MANTOS ASFÁLTICOS

1. Verifique que el MANTO ASFÁLTICO este estable con un tiempo mínimo de 7 días después del último flameado para evitar que el METICRYL CUBEIRTAS Y TERRAZAS se altere.
2. Se recomienda imprimir con una pintura asfáltica de aluminio para controlar la temperatura del manto asfáltico. Toda aplicación sobre manto asfáltico caliente o fundido puede presentar alteraciones.

## IMPORTANTE

Recordar que si el sustrato tiene problemas o su superficie no es óptima, lo más probable es que se presenten problemas de adherencia, que realmente no se deben al recubrimiento.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia y seca, sin residuos de aceite, grasas, polvo, lechado de cemento, pinturas viejas, hongos y moho que evite la correcta adherencia, el soporte debe estar sólido. Verifique que temperatura del sustrato se encuentre entre los 10 °C y máximo 32 °C.

Mezclar el producto con espátula o mezclador hasta obtener un líquido homogéneo y uniforme. **NO DILUYA EL PRODUCTO.** METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS puede aplicarse por los métodos tradicionales de brocha o rodillo. Asegúrese de escoger un día cálido, despejado y con sol para una correcta aplicación.

Realizar la imprimación previa de la superficie con una mano del METICRYL PRIMER (100gr/m<sup>2</sup>) vertiendo el producto sobre la superficie y esparciéndolo con brocha o rodillo creando una primera capa. Espere 1 hora e inicie la aplicación del METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS. Aplicar una primera capa de 500gr/m<sup>2</sup>, espere mínimo de 24 horas para la segunda capa de 500gr/m<sup>2</sup> aplicada en el sentido contrario de la primera capa. En las zonas de mayor desgaste se recomienda realizar una replicación con METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS de forma preventiva cada 12 meses.

Mantenga la superficie aplicada libre de agua lluvia en por lo menos 6 horas después de la aplicación. Asegúrese que la cubierta cuente con los drenajes suficientes para evacuar el agua de lluvia. Si existen áreas de empozamiento de más de un día, tome medidas correctivas antes de aplicar METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS. Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda realizar mantenimiento periódico cada 3 años después de la primera aplicación

Puede aplicar METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS con sistema Airless a 1,500 y 2,000 psi. Una aplicación de 1 a 2 galones por minuto con un tipo de boquilla de 0,026 a 0,035 es adecuada. Espere 24 horas el secado entre capas. Las mangueras deberían ser de un diámetro interior de 3/8" y del tipo usado para alta presión. El diámetro interior tendrá que ser mayor si la manguera tuviese más de 50 pies de largo.

Se recomienda reforzar con tela poliéster en las esquinas y cambios de nivel, uniones, entre piso y pared. Utilice tela de poliéster no tejida de 60 gr/m<sup>2</sup> como refuerzo del producto. Prolongue la tela al menos 20 cm del borde. Aplique una primera mano de METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS, coloque la tela y deje secar según los tiempos de secado especificados en la tabla de propiedades técnicas. Sobre la tela, aplique otra capa del producto. Los traslapos entre tramos de tela deben tener mínimo 5 cm de longitud. Debe verificar que la tela no tenga arrugas, en caso que esto ocurra debe tratar cada arruga o ampolla cortándola por el centro y parchar nuevamente como se indicó anteriormente.

En caso de tener muros de cierre de terraza, toda impermeabilización con METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS debe continuar verticalmente sobre los muros que limiten el área de la cubierta, a una altura de 20 cm tipo zócalo y reforzado con tela poliéster. La impermeabilización se debe continuar con tela de refuerzo al menos 5 cm dentro de los tubos de desagüe de la losa.

## LIMPIEZA

Limpie todo el equipo con agua tibia y jabón.

## TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 60 minutos al tacto. El tiempo que se tarda en curar depende del espesor de la capa, la humedad y la temperatura ambiente. Deje que transcurran mínimo 24 horas entre capas.

#### **IMPORTANTE:**

Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones con respecto al tiempo de secado entre capas, a fin de evitar que se levante la membrana que forma este producto, Si en la superficie existen zonas de empozamiento que duren más de 2 horas se deben reparar, se recomienda revisar el estado de la impermeabilización y aplicar una capa de material sobre las zonas defectuosas como mantenimiento preventivo. Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo cada tres años en las zonas que queden expuestas.

**La garantía SQA no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación ni por la falta de mantenimiento preventivo.**

Se debe realizar una cuidadosa aplicación del producto, para obtener una capa homogénea de protección.

**TIPO DE TRANSITO:** Producto no transitable.

Se considera que cualquier tránsito de obra es tránsito pesado. Proteger completamente el producto para evitar el punzonamiento que puede ocasionar los escombros, los agregados, el movimiento de equipos y maquinaria y otros procesos de obra. Como tránsito liviano se considera el tránsito residencial libre de residuos duros o arena. Se considera tráfico pesado el tránsito con zapatos con puntas (tacones, taches, etc).

No mezcle METICRYL CUBIERTAS Y TERRAZAS con otros productos, sistemas o componentes que no hayan sido recomendados en esta ficha técnica.

#### **COLOR Y LOTES**

Se deberá usar un mismo lote para garantizar el color. Se recomienda informar la totalidad del producto a requerir para garantizar los tonos. Se deben conservar los lotes para utilizarlos cuando la comparación directa del color no coincida. Hacer ensayos previos para garantizar que los colores sean homogéneos. Si nota diferencia en los colores durante la aplicación recomendamos suspender la actividad e informar a SOPORTE TÉCNICO. Los parches en trabajos realizados en una fecha posterior, podrían mostrar diferencia de color. Los trabajos de parche deben realizarse con lotes originales. Se recomienda conservar una parte del lote del material de manera preventiva. Cualquier cambio de granulometría, variación del soporte, diferencias en el cuarzo genera que los colores no coincidan.

**APARIENCIA DEL SISTEMA:** Los sistemas cambian ligeramente de color después del tiempo. Los agregados incluidos en la mezcla podrían mostrarse ligeramente después de algún tiempo y debido a un uso muy intensivo, sin cambiar radicalmente la textura original de los sistemas de los pisos.

#### **ALMACENAMIENTO**

Para el almacenamiento, consérvase el producto en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol, a una temperatura entre 15° C y 30° C. El producto tiene una duración de 12 meses en las condiciones ante mencionadas. Almacene máximo 3 cuñetes superpuestos.

#### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Antes de considerar el uso de los productos METIC® lea detenidamente la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los datos de seguridad y toxicológicos, así como información sobre el transporte, almacenamiento y uso adecuados. La Hoja de Datos de Seguridad del Material está disponible bajo petición de su representante local, servicio al cliente o de Soluciones Químicas y Arquitectónicas S.A.S.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y monogafas. Este producto no es inflamable.

Contacto con los ojos: Causa irritaciones; en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.

Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y monogafas, durante la manipulación del producto, y especialmente si trabaja con pulidora como preparación de la superficie.

#### SEGURIDAD AMBIENTAL

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: N/A

Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALOR
Densidad	1,25 g/cm <sup>3</sup> ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	100 KU ± 5 KU
Contenido en sólidos	57% ± 2%
Rendimiento	4,5 – 4,8 m <sup>2</sup> /galón a dos manos, en superficie lisa
Secado al tacto	< 1 hora
Tiempo de repintado	24 horas
Rango de temperatura ambiental de aplicación	10 °C ~ 32 °C
Resistencia a la tensión (ASTM D6083)	>1,4 MPa
Elongación (ASTM D6083)	>250%
Modos de aplicación	Brocha, rodillo o sistema airless.
Presentación	Cuñete (22 kg), galón (4,7 kg) y cuarto de galón (1,3 kg)

*Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones controladas. Estos valores pueden variar según los condicionantes de aplicación, climatológicos o del soporte.*

**METIC** cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que METIC le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de METIC es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

**METIC** Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será rembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. PRODUCIDO POR SOLUCIONES QUIMICAS Y ARQUITECTONICAS SAS PARA METIC LATINOAMERICA.