

TECNOCOAT CP-2049 es un recubrimiento elastómero líquido bicomponente de poliurea aromática de aplicación en frío, que produce una membrana continua, elástica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en recubrimiento, protección e impermeabilización de todo tipo de superficies, ya sea en obra nueva o rehabilitación. Se aplica manualmente con llana dentada, rodillo, brocha, entre otros.

USOS

Sistema de membrana de poliurea de aplicación manual en frío, para realizar la Protección, impermeabilización y recubrimiento en las siguientes situaciones:

- Cubiertas transitables planas, terrazas, balcones y cubiertas inclinadas
- Cubiertas invertidas (aislamiento parte inferior)
- Cubiertas expuestas a tráfico vehicular o tránsito rodado
- Losas y forjados estructurales de hormigón, así como cimentaciones y muros
- Piscinas, estanques, acuarios, incluso ambientes marinos
- Cubiertas inclinadas o planas de placas metálicas, onduladas fibrocemento, asbestos o similar (en combinación también con TECNOFOAM)
- Protección de sistemas de espuma de poliuretano de aislamiento térmico (sobre TECNOFOAM)

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o situaciones

densidad	±1,40 g/cm ³
espesor mínimo recomendado	±1,5 mm
pot life	±20~25 min.
resistencia a la tracción	±6~8 MPa
elongación	>500 %
dureza Shore A	>85
método de aplicación	mediante llana dentada o labio de goma o rodillo

COLORES

	Gris
---	------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- METIC TECNOCOAT CP-2049 es un recubrimiento de poliurea de alta resistencia contra el desgaste que una vez aplicado ofrece una gran estabilidad y durabilidad y una impermeabilización y estanqueidad perfectas.
- Su aplicación se realiza de manera manual, extendido de una sola capa con llana dentada, o con rodillo de pelo corto.
- No es necesario el armado en superficie, solamente en puntos singulares de encuentros con otros elementos constructivos
- La versatilidad del METIC TECNOCOAT CP-2049 y su secado inicial de 20~25 minutos, le proporcionan la posibilidad de adaptarse sobre cualquier superficie convirtiéndola en el producto ideal para aplicarse en áreas irregulares con formas de cualquier naturaleza ya sean curvas o escuadradas.
- Las propiedades del sistema METIC TECNOCOAT CP-2049 permiten que se adhiera a cualquier superficie como hormigón, cerámica, metales, espuma de poliuretano, madera, láminas asfálticas/bituminosas, pinturas acrílicas. Con la aplicación del METIC TECNOCOAT CP-2049 se ahorran juntas y cualquier tipo de unión ya que el acabado es uniforme y de una sola pieza, proporcionando una superficie con unos óptimos mantenimiento y limpieza.
- La aplicación del sistema debe realizarse en condiciones de no presencia de humedad en el soporte o agua proveniente del sustrato, ya sea en el momento de la aplicación como a posteriori (presión por nivel freático...). En el caso de humedades existentes en el soporte en el momento de la aplicación, consultar las fichas técnicas de nuestras imprimaciones dónde se especifican los rangos de resistencia a la humedad.
- Es una membrana aromática y necesita de una protección para mantener sus propiedades físico-mecánicas. Es por este motivo, que el sistema necesita de la aplicación final de una resina de poliuretano alifático, METIC COAT PU 60 o METIC POLISTAR
- Por su resistencia puede ser transitable y anti deslizante realizando un acabado rugoso mediante la adición de partículas sólidas METIC FILL
- En superficies verticales o inclinadas con pendientes mayores de 1,5% mezclar Desmothix en una proporción máxima de 1 litro cada kit de METIC TECNOCOAT CP-2049. En este tipo de situaciones, y sin adición de Desmothix también se puede aplicar en capas finas para evitar el descuelgue.
- Se puede colocar pavimentación cerámica en la parte superior. En este caso, es conveniente aplicar una capa fina de METIC PRIMER 0260 (100-120 g/m²) y con ésta aún no seca, esparcir una carga de METICFILL para mejorar el anclaje mecánico

ESPESOR Y CONSUMO RECOMENDADOS

Se recomienda un espesor mínimo total aplicado de 60 mils - 1,5 mm (espesor de película seca) aplicado en una sola capa. Estos datos pueden variar según condiciones de soporte o climatológicos.

PRESENTACIÓN

Kit envases metálicos: 19,2 kg y 0,8 kg (isocianatos y aminas)

CADUCIDAD

La caducidad de los componentes es 12 meses a una temperatura de 5 °C a 35 °C en ubicaciones secas. Una vez abierto el bidón o debe ser usado inmediatamente.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores previos a la aplicación:

Reparación de las superficies: relleno de oquedades existentes en el hormigón, eliminación de las irregularidades, relleno de fisuras (en el caso de hormigones), extracción de antiguos impermeabilizantes existentes, abertura de poro en cerámicas y concretos. Limpieza del soporte, eliminando polvo, suciedad, grasas o efluentes existentes.

El soporte a aplicar tiene que ser firme y estar seco.(comprobar el nivel de humedad residente en el momento de la aplicación, si la hubiere, y escoger la resina de imprimación previa más adecuada).

No debe haber humedad retenida en su interior o humedad por capilaridad (presión freática)

Los soportes sobre los cuales se puede aplicar el sistema son múltiples, según su naturaleza o estado. A continuación definimos la aplicación sobre alguna de las superficies/soportes más comunes, aunque si su necesidad es sobre algún otro, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar al departamento técnico para definir los procedimientos de ejecución en puntos singulares, y en otras situaciones no contempladas en este documento.

Soporte de hormigón

- Las coqueras existentes o zonas con falta de material, deberán ser reparadas mediante una mezcla de nuestra resina epoxi METIC P1/2 y METIC FILL (relación $\pm 1:5$)
- El hormigón deberá estar completamente curado (el proceso de curado del hormigón es de 28 días), o en todo caso, es necesario comprobar el grado máximo de permisividad de humedad de soporte en función de la imprimación a utilizar.
- Lechada o agentes de liberación, deben ser eliminados y por tanto, conseguir una superficie poro abierto mediante procesos de granallado, fresado o lijado. A continuación se deberá limpiar y eliminar toda la superficie de elementos contaminantes como polvo o partículas provenientes de estos procesos anteriores
- El soporte en concreto deberá tener una resistencia al desgarro y al rasgado superior a 1,5 Mpa
- Aplicar la imprimación en las condiciones y parámetros que se indican en las fichas técnicas de estos productos. A modo general se utilizará la imprimación PRIMER PU-1050/PRIMER PUC-1050, de naturaleza poliuretánica en presentación bi-componente, aplicación homogénea en toda la superficie para rellenar irregularidades existentes. Realizar esta acción, preferiblemente mediante rodillo de pelo corto.
- Aplicación de forma homogénea de la membrana METIC TECNOCOAT CP-2049, para aplicar el grueso deseado en la totalidad de la superficie.
- Aplicación de la capa de resina de poliuretano alifático METIC COAT PU 60 o POLISTAR EP, en los consumos y espesores deseados, en el caso de requerir protección a los rayos UV. Esta aplicación se puede realizar mediante rodillo de pelo corto.

Soporte metálico

- Las superficies metálicas deben ser preparadas por medio de chorro de arena, para de esta forma, mejorar el anclaje mecánico de la superficie.
- Revisar juntas y solapes donde se tenga que realizar acciones con INDUSTRY 600 PU poliuretano profesional o TECNOBAND 100, en combinación.
- Para la limpieza rápida y efectiva de la superficie, utilizar disolvente base cetona.
- Aplicar imprimación previa epoxi PRIMER EP-1040, o en su defecto la epoxi base agua, nuestra PRIMER EPW-1070, de este modo se mejora la adherencia y características de la planimetría del soporte. Consultar la ficha técnica de este producto.
- Aplicación de forma homogénea de la membrana METIC TECNOCOAT CP-2049, para aplicar el grueso deseado en la totalidad de la superficie.
- Aplicación de la capa de resina de poliuretano alifático METIC COAT PU 60 o POLISTAR EP, en los consumos y espesores deseados, en el caso de requerir protección a los rayos UV. Esta aplicación se puede realizar mediante rodillo de pelo corto.

Soporte cerámico

- Lijado continuo de la superficie, para evitar el aporte de agua al soporte. Esta acción conllevará la abertura del poro del pavimento cerámico, limpieza de eflorescencias o suciedad adheridos, y regularización de la superficie, sin aporte de agua
- En superficies cerámicas no deben haber juntas vacías, elementos o piezas sueltas. Deberán rellenarse con INDUSTRY 600 PU poliuretano profesional, o mediante nuestra resina epoxi METIC P1/2 y árido de sílice (relación $\pm 1:4$)
- En juntas de dilatación existentes: vaciar de material antiguo, limpiar y rellenar con INDUSTRY 600 PU

poliuretano profesional. Complementar las juntas con TECNOBAND 100 en el caso que sea necesario (en juntas mayores de 20 mm de ancho).

- Para una limpieza rápida y efectiva de la superficie utilizar agua a presión y comprobar su evaporación total. Además de la eliminación total de polvo o otros contaminantes físicos.
- Seguidamente se deberá limpiar y eliminar toda la superficie de elementos contaminantes como polvo o partículas provenientes de estos procesos anteriores.
- a continuación aplicar la imprimación requerida, en estos casos de superficies no porosas se utilizará PRIMER EP-1040 o PRIMER EPw- 1070, de naturaleza epoxi base agua, aplicación de capa fina de manera homogénea. Realizar esta acción, preferiblemente mediante rodillo de pelo corto.
- Aplicación de forma homogénea de la membrana METIC TECNOCOAT CP-2049 , para aplicar el grueso deseado en la totalidad de la superficie.
- Aplicación de la capa de resina de poliuretano alifático METIC COAT PU 60 o POLISTAR EP, en los consumos y espesores deseados, en el caso de requerir protección a los rayos UV. Esta aplicación se puede realizar mediante rodillo de pelo corto.

Soporte mantos asfálticos y membranas de PVC

- Las superficies de láminas existentes (asfálticas, butílicas, PVC...) no deben presentar zonas levantadas o sin superficie en buen estado. Se retiraran las zonas en mal estado. Los traslapes deberán de hacerse con 7 días de anticipación y se deberá garantizar el curado total.
- Se procederá a una limpieza con Rinse Neutro y agua comprobando su completa evaporación.
- A continuación aplicar la imprimación requerida, en estos casos de superficies no porosas se utilizará PRIMER 0230/0260, de naturaleza poliuretano de rápido secado
- Aplicación de forma homogénea de la membrana METIC TECNOCOAT CP-2049, para aplicar el grueso deseado en la totalidad de la superficie.
- Aplicación de la capa de resina de poliuretano alifático METIC COAT PU 60 o POLISTAR EP, en los consumos y espesores deseados, en el caso de requerir protección a los rayos UV. Esta aplicación se puede realizar mediante rodillo de pelo corto.

Notas:

Considerar los tiempos de sobre posición, espera y secado de cada producto según fichas técnicas individuales. Considerar las condiciones climáticas al momento de aplicar el METIC TECNOCOAT CP-2049. Realizar siempre ensayo previos antes de usa y verificar compatibilidad. Las superficies tratadas con el sistema METIC TECNOCOAT CP-2049 podrán se usadas después curado completamente. Si la superficie se encuentra con polvo o humedad podría generar falsa adherencia y presentarse laminación del recubrimiento. Si se aplica sin imprimante o sin preparar la superficie o sin considerar los tiempos de sobre posición podría presentarse laminación. Considerar cambio de color por diferencia en el lote o por repintes con edades diferentes. Considerar cambio de tonalidad por granulometría o aplicación del cuarzo. Se recomienda seguir el manual de mantenimiento. Lavar con productos neutros. No lavar con acido. Se puede aplicar pintura de trafico acrílica sobre las superficies con sistema METIC TECNOCOAT CP-2049. No aplicar pinturas epoxicas directamente sobre METIC TECNOCOAT CP-20490. Si desea realizar aplicación parciales del producto, deberá pesar correctamente cada componente y garantizar la relación correcta de la mezcla. Tener presente que el pot life del producto para evitar desperdicios (20 a 25 minutos).

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN Y SOLAPE

En los casos que sea necesaria la reparación de la membrana por causas accidentales , o intervenciones de montaje de instalaciones no previstas que requieran perforaciones sobre la membrana, el procedimiento a seguir, será el siguiente:

Reparación y Solape de obra

En caso de reparaciones puntuales, mantenimientos posteriores o en los casos que se haya sobrepasado el tiempo de repintado (48~72 horas), es decir que se haya prolongado el tiempo de espera entre trabajos, se procederá de la siguiente forma:

- Recorte, extracción de la zona afectada y/o dañada.
- Lijado superficial de la zona afectada, ampliando esta zona unos 20~30 cms. en todo el perímetro, a modo de solape de seguridad
- Limpieza (aspirado) de los residuos generados (polvo); si es posible no utilizar agua, y si se utiliza, valorar la humedad de soporte; posibilidad de aplicar solventes base cetonas para la realización de este tipo de limpieza superficial.
- Aplicación de capa fina PRIMER 0260 ($\pm 100-150$ g/m²) No aplicar primer epoxico directamente sobre la Poliurea
- Esparcido ligero de árido de sílice METIC FILL, cuando la resina de imprimación aún está húmeda. Esta acción aumenta la adherencia de la capa de reparación.
- Esperar a su secado total.
- Aplicación de METIC Tecnocoat CP-2049
- Aplicación de la resina de poliuretano alifático para protección UV

SEGURIDAD E HIGIENE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación, son necesarias durante el proceso de ejecución, así como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposición a la maquinaria en carga.

- Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación.
- Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo.
- Lávese bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.
- Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras.
- Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales.

En cualquier caso, consultar las hojas de seguridad existentes del producto, y que están a disposición pública. Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas. Producto inflamable

Antes de considerar el uso de los productos METIC® lea detenidamente la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los datos de seguridad y toxicológicos, así como información sobre el transporte, almacenamiento y uso adecuados. La Hoja de Datos de Seguridad del Material está disponible bajo petición de su representante local, servicio al cliente o de Soluciones Químicas y Arquitectónicas S.A.S

PROPIEDADES DE LA MEMBRANA

PROPIEDADES	RESULTADO
Densidad ISO 1675	±1,40 g/cm ³
Viscosidad ISO 2555	3.000 ~ 4.000 cps
Densidad componentes A/B ISO 1675	1,42 g/cm ³ / 1,10 g/cm ³
Viscosidad componentes A/B ISO 2555	650~ 900 cps / 4.000 ~ 4.200 cps
Pot life	±20~25 minutos
Secado inicial	±3 horas
Secado total	±1 día
Curado total	±6 días
Alargamiento a la rotura ISO 527-3	>500 %
Resistencia a la tracción ISO 527-3	>6~8 MPa
Dureza Shore A DIN 53.505	>85
Dureza Shore D DIN 53.505	>35
Rango de temperatura ambiental/soporte de aplicación	+3 °C~35 °C
Máxima humedad relativa ambiental	80 %
Contenido en solidos ISO 1768	>85%
COV	140 g/l comp. A + 0 g/l comp. B
Adherencia al hormigón	>2,1 MPa
Reaction al fuego	NPA
Antiraíces	APTO (test interno)

Resultados realizados en laboratorio a 23°C y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar según los condicionantes de aplicación, climatológicos o del soporte.

La finalidad de la información aquí contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros productos están destinados únicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las pruebas y la determinación de la idoneidad de los productos para su aplicación o uso previstos. Garantizamos que nuestros productos cumplirán con nuestras especificaciones escritas de componentes líquidos. No otorgamos ninguna otra garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en ningún caso seremos responsables de ningún otro daño. Si bien las descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en el presente documento se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan únicamente a título orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un propósito en particular antes de su uso. No se ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con respecto a los productos descritos o a los diseños, datos o información establecidos, o que los productos, diseños, datos o información puedan ser demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningún caso las descripciones, informaciones, datos o diseños facilitados serán considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Además, las descripciones, diseños, datos e información suministrados por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o información suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector. Todos los datos se refieren a la producción estándar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricación. Es el usuario del producto, y no Tecnopol Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario. La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material. Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener información detallada sobre la toxicidad, junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables. No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.

METIC cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que METIC le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de METIC es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

METIC Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de METIC será rembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, METIC expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. PRODUCIDO EN TECNOPOL ESPAÑA PARA METIC LATINOAMERICA.